

Material: Feldspat, Type LFV

Charakteristik:

Kali-Feldspat

Versandart:

Gesackt per LKW

Einsatzgebiete:

Porzellanlasuren
Massen und Glasuren allgemein
Fritten und Email
Schleifkörper

Lieferbare Feinheiten:

0-75 µm
0-30 µm

Chemische Analyse:

SiO ₂	68,8	%
Al ₂ O ₃	17,1	%
Fe ₂ O ₃	0,07	%
TiO ₂	0,01	%
MgO	0,05	%
CaO	0,05	%
Na ₂ O	2,60	%
K ₂ O	11,00	%
Glühverlust	0,30	%

Rationelle Zusammensetzung:

Kalifeldspat	66	%
Na.-Ca.- Feldspat	23	%

Gesamtfeldspat	89	%
andere	1	%
Quarz	10	%

Gesamt	100,0	%
--------	-------	---

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.
Krohenhammer September 2014