



---

Material: *Quarzglas*

---

SiO <sub>2</sub>	99,67	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,06	%
TiO <sub>2</sub>	<0,01	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,03	%
CaO	<0,04	%
MgO	0,09	%
K <sub>2</sub> O	<0,01	%
Na <sub>2</sub> O	<0,09	%
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,001	%
Mn <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	0,001	%
P <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0,011	%
SO <sub>3</sub>	<0,012	%

Lieferbar: diverse Körnungen und Mehle.

---

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktionsbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.  
Krohenhammer Juni 2015